ESPECIFICACIONES TECNICAS CELORON

Laminado	Fenólico Industrial Celorón
Base	Tela de algodón
Espesores	Desde 1/32" hasta 6"
Presentaciones	90 cm x 1.50 m
	90 cm x 3.00 m
	1.22 m x 2.44 m

PROPIEDADES TÉCNICAS

Especificación	Unidades	Valor
Voltaje mínimo de ruptura	Kv	10
Densidad	g/cm³	1.35
Máxima absorción de agua	%	0.7
Dureza Rockwell	M - Scale	105
Temperatura máxima de operación	ºC	120
Resistencia a la flexión lengthwise	ksi	15
Resistencia a la flexión crosswise	ksi	13.5
Rango permitido de espesor	mil. pulgada	0.163+
Módulo de elasticidad lengthwise	ksi	1100
Módulo de elasticidad crosswise	ksi	850
Resistencia al tracking cond A	Cu y Pt	139 y 189

REFERENCIAS

• NEMA LI 1

• Industrial Laminating Thermosetting Products

• Métodos de la ASTM

Estas especificaciones son aproximadas.
No nos hacemos responsables por el uso final que se le den a estas láminas.