EMPAQUE VELLOMOID DE 1/16"

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO
TECHNICAL DATA SHEET

Nombre del producto / Product Name	CELTEC 77 2.5 F
Fecha de actualización / Update	03-dic-24
Folio	F127-F-7
Revisión / Revision	09

Característica	Especificaciones	Objetivo	Unidad	Método
Espesor Papel Paper Thickness	Mín: 51 Máx: 59	55	0.001"	PYD-PYP-07 TAPPI T 411 om-89
Delaminación Z Internal Bond Strength of Paperboard	Mín: 40	Min	lbf	PYD-PYP-26 TAPPI T 541 om-89
Rigidez (UT) Stiffness MD	Mín: 700 Máx: 1300	1000	U taber	PYD-PYP-18 TAPPI T 489 om-92
Rigidez (UT) Stiffness CD	Mín: 315 Máx: 875	595	U taber	PYD-PYP-18 TAPPI T 489 om-92

INFORMACIÓN ADICIONAL

Composición / Composition	Celulosa / Cellulose
Colores / Colors	Rojo / Red
Presentación / Presentation	Láminas / Sheets
Ancho / Width	1.00 m
Diámetro de centro / Core Diameter	No aplica / Not Apply

Aplicación sugerida / Suggested Application	Planta para calzado / Shoe Insole
Ancho mínimo / Minimum width	0.98 m
Ancho máximo / Maximum width	1.02 m
Largo mínimo / Minimum length	1.49 m
Largo máximo / Maximum length	1.52 m