EMPAQUE VELLOMOID DE 1/32"

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO
TECHNICAL DATA SHEET

Nombre del producto / Product Name	CELTEC 77 1.5 F
Fecha de actualización / Update	03-dic-24
Folio	F934-F-7
Revisión / Revision	02

Característica	Especificaciones	Objetivo	Unidad	Método
Espesor Papel Paper Thickness	Mín: 28 Máx: 38	33	0.001"	PYD-PYP-07 TAPPI T 411 om-89
Delaminación Z Internal Bond Strength of Paperboard	Mín: 40	Min	lbf	PYD-PYP-26 TAPPI T 541 om-89
Rigidez (UT) Stiffness MD	Mín: 110 Máx: 500	305	U taber	PYD-PYP-18 TAPPI T 489 om-92
Rigidez (UT) Stiffness CD	Mín: 60 Máx: 280	170	U taber	PYD-PYP-18 TAPPI T 489 om-92

INFORMACIÓN ADICIONAL

Composición / Composition	Celulosa / Cellulose
Colores / Colors	Natural
Presentación / Presentation	Rollos / Rolls
Ancho / Width	1.50 m
Diámetro de centro / Core Diameter	No aplica / Not Apply

Aplicación sugerida / Suggested Application	Planta para calzado / Insole Shoe
Comentarios adicionales / Additional Comments	—