FICHA TÉCNICA

GRAFITO CRISTALINO EN ESCAMAS TIPO “A”

CARACTERÍSTICAS

Grafito cristalino	–8 M
Presentación	Hojuelas brillantes
Densidad aparente	0.45 gr/cc
Humedad	0.30% máx.

COMPOSICIÓN QUÍMICA (BASE SECA)

Carbón fijo	94.23%
Cenizas	4.62%
Material volátil	1.20%

GRANULOMETRÍA

+8 M	0.0%
+80 M	82.0%
-80 M	18.0%

USOS MÁS COMUNES

- Aplicaciones que requieren partículas de tamaño medio.
- Lubricante para máquinas tortilladoras.
- Uso en seco o mezclado con aceites y grasas.
- Aplicaciones en juntas y empaquetaduras de diversos materiales.